

EMPAQUE

Camp rugo C presentación en porrones de 20 lts y tambores de plástico de 200 lts

SEGURIDAD

Riesgos

Camp Rugo C es líquido irritante, Se deben tomar las mismas precauciones a las indicadas para el uso y manejo de productos cementicios.

Precauciones

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se utilice. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lave sus manos perfectamente después de usar el producto. Use guantes protectores y lentes de protección. Debe seguir las advertencias indicadas en la etiqueta hasta que el envase sea comercialmente limpiado y reacondicionado.

Primeros auxilios

En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente con agua limpia por un mínimo de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. Retire y lave la ropa contaminada.

Para mayor información contacte al representante local de **CAMPA INDUSTRIAS**.

Hecho en México por:

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

Calle C 510 B, Parque Industrial Alma centro

TELS: (81) 8134-3014 y 15,
(81) 8386-9105,

Entre calle G y calle A
León México

Apodaca, N.L.66637 Nuevo

soporte@campaindustrias.com

DESCRIPCION

Camp Rugo C es un sistema químico formulado para retardar superficialmente el concreto y mortero recién colado. **Camp Rugo C** es un aditivo líquido. Cuando se añade a mezclas de concreto y mortero retarda el fraguado superficial su uso facilita el proceso de retirado y lavado de la cara expuesta.

USOS RECOMENDADOS

- Exposición de agregados en cara expuestas de muro
- Grabados arquitectónicos
- Dar efectos arquitectónicos decorativos
- Superficies Antiderrapantes: banquetas, rampas, pasillos
- Fachadas
- Murales

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Facilita la construcción de muros con superficies expuestas
- Tiene un efecto de retardante hasta por 24 hrs
- Retarda químicamente el fraguado superficial del concreto para dar tiempo a quitar la pasta cementicia superficial
- Es más económico que el picado y que el martelinado

FORMA DE APLICACION

Producto Listo para usarse debe aplicarse sobre la cimbra o encofrado con rodillo, brocha, o aspersión. El fraguado superficial es de 24 horas dependiendo de la cantidad del producto aplicado, la resistencia del concreto y de la temperatura del ambiente. Su efecto retardante se extiende hasta una profundidad de 5 mm.

Inmediatamente después del descimbrado lavar la superficie del concreto con agua o con cepillo de alambre para obtener el acabado deseado.

Lave inmediatamente la cimbra después de retirado del concreto para retirar los residuos de la pasta del cemento que puedan estar pegados.

S.

RECOMENDACIONES

El-retardo superficial puede variar en función al espesor del muro la temperatura del medio ambiente, diseño y tipo de concreto se recomienda hacer ensayos preliminares.

ALMACENAMIENTO

Camp Rugo C debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo vida útil 6 meses

Los resultados obtenidos en nuestros productos pueden variar a causa de diferencias en la composición del concreto en el cual se aplica o por efectos de variaciones de temperatura y otros factores. Por ello se recomienda hacer pruebas representativas previas a su empleo final

- Para información adicional o preguntas, por favor contacte a su representante local de CAMPA INDUSTRIAS.

DATOS TECNICOS

Camp Rugo C

Forma	Líquido
Color	cafe
Densidad, 20°C (68°F)	1.00 ± 0.02
Solubilidad en agua	Total
Cumple con la especificación ASTM C 494 tipo B	